

## **PRODUTO: BARONEFLEX PU**

**SEGUIMENTO: CONSTRUÇÃO CIVIL / INDÚSTRIA / AUTO MOTIVO**

**FINALIDADE: COLAGEM, VEDAÇÃO E CALAFETAÇÃO**

**TIPO DE PRODUTO: ADESIVO SELANTE ELÁSTICO MONO COMPONENTE**

## **BARONEFLEX PU**

### ***Informativo Técnico e de Segurança do Produto***

**BARONEFLEX PU** é um adesivo selante elástico, tixotrópico e mono componente à base de poliuretano silanizados que cura com a umidade do ar, destinado a vedações e calafetações em diversas áreas tais como edificações da construção civil, lataria de auto móvel, Bau frigorífico e outros. O produto tem elasticidade permanente e excelente aderência a diversos substratos como por exemplo, metais, prfv (fiberglass), pvc, fibro cimento, pedras e plásticos (PVC,ABS,POLICARBONATO E POLIESTER) e ótima resistência UV.

### ***Recomendações e Cuidados na Utilização***

O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado final.

### ***Aplicação do Produto***

- Ao iniciar o manuseio do produto, certifique-se de estar utilizando luvas de látex para evitar o contato com a pele.
- Cortar a parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.
- Cortar o bico aplicador em ângulo de 45° na altura compatível com a largura do filete desejado.
- Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.
- Mantenha o bico do cartucho dentro do selante para garantir fluxo contínuo, e evitar incorporação de bolhas.
- Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de película.
- O excesso de **BARONEFLEX PU** deve ser removido das ferramentas e equipamentos com estopa ou pano limpo e aguarrás. Após a cura, o produto só poderá ser removido mecanicamente.

### ***Características Física – Químicas***

- **Produto não curado**
- Aspecto: Massa tixotrópica
- Densidade, 25°C (g/cm<sup>3</sup>): 1,50 -1,65
- Estabilidade ao Escorrimento (Sag/Slump): Muito boa

### ***Produto curado***

- Dureza Shore A (3 dias): 35-45
- Alongamento até Ruptura: 165%
- Tensão de ruptura: 1,02 MPa
- Temperaturas Limite de Uso: -30°C a +70°C

### ***Aplicação***

- Temperatura de Aplicação: + 5°C a + 40°C
- Tempo para Acabamento (23°C/50% U.R): Aprox. 20 minutos
- Tempo de Película (23°C/50% U.R): Aprox. 5 A 10 minutos

- Tempo de Secagem Final (23°C/50% U.R): 7 dias

### **Embalagem e Validade**

**BARONEFLEX PU** é fornecido em tubos plásticos com 400g, ou em saches de 966g. Armazenado a temperatura de até 25°C e na sua embalagem original lacrada, o produto tem vida útil de 12 meses a partir da data de fabricação.

- Caixas com 12 tubos de 400g
- Caixas com 20 saches de 966g
- Cores: Branco, preto e cinza
- Cores: Bege, bronze, areia e outras cores: sob encomenda

### **Informações Sobre Segurança do Produto**

- **Emergência e Primeiros Socorros:**
- **Ingestão:** Não provocar vômito. Consultar um médico.
- **Contato com a pele:** Remover mecanicamente. Lavar com água e sabão. Aplicar um hidratante.
- **Contato com os Olhos:** Lavar com bastante água, mantendo as pálpebras abertas. Consultar imediatamente um oftalmologista.
- **Combate a Incêndios:** Espuma, pó químico, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Em caso de incêndio poderá ocorrer liberação de monóxido de carbono e óxidos nitrosos.

A large, faint watermark of the Barone Selantes logo is visible in the background of the page. It consists of the word "Barone" in a large, light grey font above the word "Selantes" in a smaller, light grey font, with three light grey squares to the left of "Selantes".

Barone

---

BARONE INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

C.N.P.J.: 06.142.630/0001-87

Rua Odorico Mendes, 308 - Mooca - São Paulo

SP - CEP 03106-030

TEL: (11) 3197-8513

[www.baroneselantes.com.br](http://www.baroneselantes.com.br)

Resp. Químico.: Roberto José dos Santos

CRQ nº: 04165501 - IV Região